

Pétrographie : Siliceux
Elaboration : Roulé lavé

0/1 de LOIRE

Résultats de production

du 16/01/07 au 07/02/07											
	0.08	0.16	0.315	0.63	1	1.25	1.6	2	2.5	SE	MF
Maximum	0.30	0.73	10.98	62.16	91.04	97.29	99.62	100.00	100.00	97.0	2.38
Xf+1.25xEcart-types	0.28	0.74	10.89	62.59	91.28	97.29	99.62	100.00	100.00	97.3	2.38
Moyenne Xf	0.12	0.56	9.88	59.07	90.55	97.11	99.60	100.00	100.00	96.0	2.33
Xf-1.25xEcart-types	0.00	0.39	8.86	55.54	89.82	96.92	99.59	100.00	100.00	94.8	2.29
Minimum	0.01	0.39	9.06	55.34	89.73	96.92	99.59	100.00	100.00	95.0	2.29
Ecart-type	0.13	0.14	0.81	2.82	0.58	0.15	0.01	0.00	0.00	1.00	0.04
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3

