

0/5 ASSAINISSEMENT

Granulats : 0/5 concassé
Pétrographie : alluvion siliceuse
Elaboration : Concassé

Origine : Prélèvement sous Sauterelle

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
 Norme

Classe granulaire

0	5
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Catégorie A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	7.1	10	MB	f
Etendue e					40		40	10				6
Incertitude U					4		3	5	1	2	0.5	4
V.S.S.+U					64		93	100			2.00	10.00
V.S.S.					60		90	98			1.50	6.00
V.S.I.					20		50	88	98	100		0.00
V.S.I.-U					16		47	83	97	98		0.00
Ecart-type max					12.12		12.12					

Partie informative

Résultats de production

du 16/04/10 au 04/10/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	7.1	10	MB	f
Maximum	3.0	7	10	18	32	56	88	97	100	100	0.30	3.05
Xf+1.25xEcart-types	2.4	5	9	17	30	54	86	96	100	100	0.29	2.40
Moyenne Xf	1.6	4	8	13	25	45	80	94	100	100	0.26	1.56
Xf-1.25xEcart-types	0.7	3	6	10	21	36	74	91	100	100	0.23	0.72
Minimum	0.6	2	5	7	20	30	68	88	100	100	0.22	0.56
Ecart-type	0.67	1.0	1.5	2.8	3.6	6.8	4.9	2.0	0.0	0.0	0.020	0.669
Nombre de résultats	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	25	38

