

2/8 de LOIRE semi-concassé lavé

Producteur :
Pétrographie : SILICO CALCAIRE
Elaboration : SEMI-CONCASSE LAVE

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
 Norme

Classe granulaire

Catégorie

2 8

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A 2008 (30/12/2008)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	FI	W
Etendue e			15		15				
Incertitude U		1	5		5	1		4	
V.S.S.+U		6	20		100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15		99			20.00	
V.S.I.			0		84	98	100		
V.S.I.-U			0		79	97			

Partie informative Résultats de production

du 01/07/09 au 21/12/09

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI	W
Maximum	0.2	8	14	45	98	100	100	7.60	12.0
Xf+1.25xEcart-types	0.1	4	9	39	98	100	100	7.56	8.4
Moyenne Xf	0.0	2	5	29	96	100	100	6.67	5.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	19	95	100	100	5.77	2.1
Minimum	0.0	0	1	17	95	100	100	5.80	2.1
Ecart-type	0.05	1.8	3.7	7.7	1.0	0.0	0.0	0.714	2.40
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	6	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme								EN 933-3	NF EN 1097-5

