

# Fiche Technique de Produit

Engagement du 03/09/2013 au 02/03/2014

Page 1/1, Imprimé le lundi 2 septembre 2013

**STAS TRANSPORTS**  
 Z.I. Villeneuve-S-Germain 02200 SOISSONS  
 03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85  
 Capital : 208 000 €  
 Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

**SABLE 0/2,5 CLAIR LOIRE -44-**  
**Granulats : SABLE LAVE 0/4 Roulé**  
**Pétrographie : (Siliceuse)**  
**Elaboration : Roulé**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Code

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	3.15	4	5.6	8	MFe	MB	SE(10)	W
V.S.S+U	4.0		42		96		100		100	100	100	3.25	2.00		
V.S.S	3.0		40		92		99		100	100	100	3.10	1.50		
V.S.I	0.0		0		52		89		90	95	100	2.50		65	
V.S.I-U	0.0		0		48		87		89	94	100	2.35		59	
Ecart-type max			12.12		12.12							0.21			

## Partie informative

Résultats de production

du 05/03/13 au 26/08/13

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	3.15	4	5.6	8	MFe	MB	SE(10)	W
Maximum	0.9	5	14	53	95	99	100	100	100	100	100	2.89	0.48	98	11.1
Xf+1.25xEcart-types	0.5	2	7	50	94	99	100	100	100	100	100	2.80	0.45	97	8.7
Moyenne Xf	0.3	1	5	41	90	98	99	100	100	100	100	2.65	0.33	93	6.2
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	32	85	97	99	99	100	100	100	2.50	0.21	89	3.8
Minimum	0.1	1	3	27	82	95	98	99	100	100	100	2.48	0.20	79	3.8
Ecart-type	0.15	0.8	2.1	7.0	3.8	1.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.120	0.096	4.0	2.00
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26



A. Qualité