

SABLE 0/2 SE DE LOIRE


STAS TRANSPORTS
 Z.I. Villeneuve-S-Germain 02200 SOISSONS
 03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85
 Capital : 208 000 €
 Siret 390 219 697 00019 - FR : 71 390 219 697 00019

Granulats : 0/2 Sable
Péetrographie : Siliceux
Elaboration : Roulé lavé

Contrôleur	Laboratoire
Prélèvement n° B1249006	05/09/2011
Classe granulaire	0/2 mm
Origine	Chute de bande
Fait par	Ludovic Perriot
Référence	EN 12620 Granulats pour bétons : GF85 (16/07/2004)

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Val.th U.	Norme
Module de finesse (FM=(%R0.125+%R0.2	2.40	2.68	4.00	±0.15	EN 12620 anB. EN 13139 anA
Evaluation des fines - Equivalent de sable	65.0	95.0 %		6	EN 933-8

Tamis	mini	% tamisat	maxi	cumul ref.	Incertitude	Val.théo.
4.000	100.0	100.0		0.0 g	0	
2.800	95.0	100.0	100.0	0.1 g	±0	
2.000	89.0	99.0	99.0	4.9 g	±0	
1.000	40.0	79.5	80.0	99.9 g	±0	
0.500		42.7		278.8 g	0	
0.250	0.0	8.6	50.0	445.0 g	±0	
0.125		2.0		476.9 g	0	
0.063	0.0	0.6	6.0	483.7 g		



STAS TRANSPORTS
Z.I. Villeneuve-S-Germain 02200 SOISSONS
03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85
Capital : 208 000 €
Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

COMPOSITION CHIMIQUE

SABLES ET GRAVIERS DE LOIRE

SiO ₂	87%
Al ₂ O ₃	6.61%
CaO	0.11%
MgO	0.07%
Fe ₂ O ₃	0.45%
Na ₂ O	1.1%
K ₂ O	3.51%
SO ₃	0.03%

Perte à l'acide inférieure à 1 %
Ph = 7