

nr. technische fiche / nr. fiche technique: TF(CE)-CK(G)-518-RZ-0/4 (7)

commerciële zetel / siège commercial:	SAS STAS TRANSPORTS Z.I. Villeneuve St Germain 02200 SOISSONS Tél. 03 23 73 05 77 - Fax. 03 23 73 16 85 SAS AU CAPITAL 208 000 € RCS SOISSONS 390 219 897 00019 FR 71 390 219 897 00019	productie-eenheid / unité de production:
---------------------------------------	--	--


specificaties / spécifications
ROND ZAND / SABLE ROND 0/4 CF A f3 a (19/91)

korrelverdeling / granulométrie									
zeef / tamis (mm) EN 933-1	8	5,6	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
maximum (%):	100	100	99	98	90	60	20	5	3
gemiddelde / moyenne ^(*) :	100	99	96	89	78	51	8	0	0
minimum (%):	100	95	89	78	70	40	0	0	0

^(*) informatief gemiddelde van laatste 6 maanden / informative moyenne des 6 derniers mois

kenmerken / caractéristiques:	norm / norme	waarde / valeur
fijnheidsmodulus / module de finesse (*):	EN 12620 (bijlage / annex B)	4,0 à 2,4
veranderlijke van de korrelverdeling / variabilité de la granularité:	EN 933-1	-
gehalte aan fijne deeltjes / fines (*):	EN 933-1	≤ 3
kwaliteit van de fijne deeltjes / qualité des fines:	EN 933-8	-
blauwwaarde / la valeur au bleu:	EN 933-9	-
zandequivalent / equivalent du sable:	EN 933-9	-
hoekigheid van het zand / angularité des sables:	EN 933-6	-
clorionen / teneur en chlorures (%) ^(*) :	EN 1744-1	-
schelpdelen / teneur en éléments coquilliers (%):	NBN 589-209	-
reële volumieke massa fractie 0/4 / massa volumique réelle fraction 0/4 - ρ_{rd} (Mg/m ³):	EN 1097-6	-
waterabsorptie fractie 0/4 / absorption d'eau fraction 0/4 - WA (%):	EN 1097-6	-
organische stoffen / matières organiques:	EN 1744-1	negatief / négatif
polijstingscoëfficiënt PSV / le coefficient de polissage PSV:	EN 1097-8	-

(*) verklaring van de fabrikant ontleend van zijn DoP / déclaration du producteur reprise sur sa DoP



naam / nom	functie / fonction	handtekening / signature
Dhr. Van de Calseyde	Commerciële Directeur / Directeur Commercial	