

SABLE 0/3 TAMISE

STAS TRANSPORTS

Z.I. Villeneuve-S-Germain 02200 SOISSONS

03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85

Capital : 208 000 €

Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

Fiche Technique Produit

Engagement du 11/08/2012 au 10/02/2013

Page 1/1, imprimé le vendredi 10 août 2012

sable 0/4 roulé

Pétrographie : MATERIAUX MARIN

Elaboration : ROULE CRIBLE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A sauf FM Code B


| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1,4D | 2D | C | FM | SE(10) | WA24 |
|-----------|-------|-------|------|-----|------|---|-------|------|-------|---|------|--------|------|
| Etendue e | 3 | | 30 | | 30 | | 10 | | | | 0.7 | | |
| V.S.S.+U | 4.0 | | 42.0 | | 98.0 | | 100.0 | | | | 2.95 | | 3.0 |
| V.S.S | 3.0 | | 38.0 | | 95.0 | | 99.0 | | | | 2.80 | | 2.5 |
| V.S.I. | | | 8.0 | | 65.0 | | 89.0 | 95.0 | 100.0 | | 2.10 | 65 | |
| V.S.I.-U | | | 4.0 | | 62.0 | | 87.0 | 94.0 | | | 1.95 | 59 | |

Partie informative

Résultats de production

du 24/08/11 au 13/07/12

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | C | FM | SE(10) | WA24 |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------|
| Maximum | 0.7 | 3.9 | 20.5 | 79.3 | 94.8 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0670 | 2.60 | 99 | |
| Xf+1.25xEcart-types | 0.5 | 1.9 | 20.1 | 80.6 | 94.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0649 | 2.44 | | |
| Moyenne Xf | 0.2 | 0.7 | 15.9 | 69.1 | 92.2 | 96.1 | 98.8 | 99.9 | 100.0 | 0.0614 | 2.27 | 96 | 0.5 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 57.6 | 89.4 | 91.9 | 97.6 | 99.8 | 100.0 | 0.0579 | 2.10 | | |
| Minimum | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 47.2 | 88.0 | 86.8 | 97.0 | 99.7 | 100.0 | 0.0600 | 2.12 | 86 | |
| Ecart-type | 0.19 | 0.97 | 3.38 | 9.20 | 2.19 | 3.36 | 1.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00280 | 0.140 | 4.0 | |
| Nombre de résultats | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 12 | 1 |



| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Moyenne | |
| Fuseau de fabrication | |
| XPP18545/10: Code A sauf FM Code B | |
| Autres caractéristiques | |
| Alcali-réaction § 5.1 XP P 18-594 | PRP |
| Masse volumique réelle | 2.61 t/m ³ (26/07/2011) |
| Polluant organique | Négatif (26/07/2011) |
| Soufre total (S) | 0.0470 % (26/07/2011) |
| Teneur en alcalins actifs | 0.0739 % (26/07/2011) |

WZL 10.00-4.1 et Annexe 2 PPG 2012

Christophe MARIE