

GALETS 20 / 40 ROULE DE SOMME

Utilisateur : Contrôle interne

Granulats : 20/40 roulé lavé

Péetrographie : alluvion siliceuse

Elaboration : Roulé lavé

Origine : Prélèvement sur bande arrêtée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 40

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	d/2	d		D	1.4D	2D	
	10	20	28	40	56	80	f
Etendue e		15		15			
Incertitude U	1	5		5	1		0.3
V.S.S.+U	6	20		100			1.80
V.S.S.	5	15		96			1.50
V.S.I.		0		81	98	100	
V.S.I.-U		0		76	97		

Partie informative

Résultats de production

	10	20	28	40	56	80	f
Maximum	2	12	46	95	100	100	0.15
Xf+1.25xEcart-types	1	7	42	94	100	100	0.09
Moyenne Xf	0	4	33	89	100	100	0.04
Xf-1.25xEcart-types	0	1	24	83	100	100	0.00
Minimum	0	0	21	82	100	100	0.00
Ecart-type	0.5	2.2	7.3	4.2	0.0	0.0	0.040
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25

