

GALETS 20 / 40 ROULE DE SOMME

Utilisateur : Contrôle interne

Granulats : 20/40 roulé lavé

Péetrographie : alluvion siliceuse

Elaboration : Roulé lavé

Origine : Prélèvement sur bande arrêtée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 40

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

| | d/2 | d | | | | f |
|---------------|-----|----|----|-----|----|------|
| | 10 | 20 | 28 | 40 | 56 | |
| Etendue e | | 15 | | 15 | | |
| Incertitude U | 1 | 5 | | 5 | 1 | 0.3 |
| V.S.S.+U | 6 | 20 | | 100 | | 1.80 |
| V.S.S. | 5 | 15 | | 96 | | 1.50 |
| V.S.I. | | 0 | | 81 | 98 | 100 |
| V.S.I.-U | | 0 | | 76 | 97 | |

Partie informative

Résultats de production

du 09/01/12 au 06/07/12

| | 10 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | f |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Maximum | 2 | 12 | 46 | 95 | 100 | 100 | 0.15 |
| Xf+1.25xEcart-types | 1 | 7 | 42 | 94 | 100 | 100 | 0.09 |
| Moyenne Xf | 0 | 4 | 33 | 89 | 100 | 100 | 0.04 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0 | 1 | 24 | 83 | 100 | 100 | 0.00 |
| Minimum | 0 | 0 | 21 | 82 | 100 | 100 | 0.00 |
| Ecart-type | 0.5 | 2.2 | 7.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.040 |
| Nombre de résultats | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

