

Granulats : 4/8 Haute Marne
Péetrographie : Alluvionnaire Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé

5 / 7 DE HAUTE MARNE

Partie contractuelle										
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage										
Norme										
Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139										
Classe granulaire		Catégorie								
4		Fabrication B								
	0.063	d/2 2	d 4	5	6.3	8	1.4D 11.2	2D 16	Fl	f
Etendue e			15			15				
Incertitude U		1	5			5	1			4
V.S.S.+U		6	25			100				39.0
V.S.S.		5	20			99				35.0
V.S.I			0			80	98	100		
V.S.I-U			0			75	97			
Ecart-type max										
Valeur Type										
LS		5	20			99			35.0	1.50
LI			0			80	98	100		

Partie informative										
Résultats de production										
du 04/01/10 au 31/01/11										
	0.063	2	4	5	6.3	8	11.2	16	Fl	f
Maximum	0.0	1	4	51	76	96	100	100	33.0	1.02
Xf+1.25xEcart-types	0.0	1	4	49	73	96	100	100	33.0	0.96
Moyenne Xf	0.0	1	3	41	62	94	100	100	33.0	0.61
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	2	33	51	93	100	100	33.0	0.25
Minimum	0.0	0	1	33	48	93	100	100	33.0	0.35
Ecart-type	0.00	0.5	1.0	6.4	9.0	1.2	0.0	0.0	0.00	0.283

