


Producteur :
Granulats : Grave 0/20 concassée

Utilisateur : Non Connu

Prélèvement n° B0323006	19/11/2010
Classe granulaire	0/20 mm
Origine	Stock
Référence	Norme XP P 18-545 Article 7 - : code a
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2)		2.40 g	2.00	EN 933-8
Teneur en eau par séchage en étuve venté		4.4 %		EN 1097-5
Classement GTR		D2		
Valeur de bleu sol		0.08		

Analyse granulométrique				
Masse Tamis (mm)	humide Minimum	4316 g %tamisat	sèche Maximum	4132 g cumul refus
40.000	100.0	100.0		0.0 g
28.000	98.0	100.0		0.0 g
22.400		100.0		0.0 g
20.000	85.0	98.6	99.0	59.0 g
16.000		93.6		265.0 g
12.500		83.6		678.0 g
10.000		74.0		1074.0 g
8.000		68.0		1323.0 g
6.300		59.8		1659.0 g
5.000		52.4		1966.0 g
4.000		45.6		2247.0 g
2.000	22.0	32.5	55.0	2788.0 g
1.000	15.0	24.6	40.0	3116.0 g
0.500	10.0	19.7	35.0	3318.0 g
0.250		16.2		3463.0 g
0.125		13.6		3568.0 g
0.063		11.5		3657.0 g



Laboratoire

*La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
 Les résultats présentés ne concernent que les échantillons soumis aux essais.*