

STAS TRANSPORTS
 Z.I. Villeneuve-S-Germain 02200 SOISSONS
 03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85
 Capital : 208 000 €
 Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

HN 0.4/0.8

Composition chimique type



SiO ₂	sup. à	99,0 %
Fe ₂ O ₃	inf. à	0,1 %
Al ₂ O ₃	inf. à	0,4 %
K ₂ O	inf. à	0,2 %
CaO	inf. à	0,1 %

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,65
dureté (Mohs)	7
pH	# 7.5
densité apparente sable sec ("Prolabo") ...	1,45
perte au feu (à 1000°C)	maxi 0,15 %
résistance pyroscopique (SFC ISO R528)	1750 °C

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)



TAMISAGE AFNOR

Classe µm	refus par tamis %
≥ 1000	0,1
1000 - 800	1,1
800 - 630	32,8
630 - 500	41,6
500 - 400	20,9
400 - 315	2,7
< 315	0,9

ouverture des mailles µm	refus cumulés %
≥ 1000	0,1
≥ 800	1,1
≥ 630	33,9
≥ 500	75,4
≥ 400	96,3
≥ 315	99,1
passé	0,9