

Fiche Technique Produit n°1

Schiste 0/3 Sportif

Composition

Constituants	%Ref	L.A.	M.D.E
Schiste 0/3 Rouge	94	34	48
Cendres volantes	6	-	-

Domaines d'application

- Revêtement sportif sur pistes d'athlétisme,
- Revêtement sportif pour terrains de football, terrains de tennis, etc.

Granulométrie

Résultats de production: 2000-2003
 Nombre de granulométries: 3

Référence Proctor

Tamis en mm	% de passant Référence
31.5	100.0
25.0	100.0
20.0	100.0
16.0	100.0
14.0	100.0
12.5	100.0
10.0	100.0
8.0	100.0
6.3	99.8
5.0	99.5
4.0	98.2
3.15	95.7
2.0	81.6
1.0	58.1
0.5	40.9
0.315	32.3
0.2	25.5
0.08	17.2

Densité sèche T/m ³	O.P.M	1.7
Teneur en eau %	O.P.M	16.70

